



ARDEX AF 455

Parkettlim i pølsepose

- Til påføring med limpistol
- Løsemiddelfritt
- Egnet til gulvvarme
- Tåler stoler med rullende hjul



ARDEX systemprodukt: Særlig god vedheft oppnås ved bruk sammen med ARDEX sparkel- eller avrettingsmasser. Benyttet med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC1, oppnås optimale betingelser for en miljøvennlig og luktfri konstruksjon. Uskadelig for mennesker og miljø etter uttørking.

BRUKSOMRÅDE

Silan- modifisert polymer basert parkettlim i pølse til stripeliming av:

- Stavparkett
- Flerlagsparkett (fra 90 cm lengde)
- Massive plankegulv (til maks. 18 cm bredde)
- Korkgulv med HDF / MDF mellomlag og korkment

Og ved bruk av TKB limspreder eller ARDEX vekseldyser til legging av:

- Mosaikparkett iht. DIN EN 13488
- Høykantparkett, min. 16 mm tykk, maks. 200 mm lang
- Stavparkett
- Flerlagsparkett
- Massive plankegulv (til maks. 18 cm bredde)
- Korkgulv med HDF/MDF mellomlag på sugende og ikke sugende underlag, innendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være jevnt, permanent tørt, fast, bæredyktig, fri for vedheftsreducerende midler og uten sprekker og skal ha tilstrekkelig trykk- og avtrekksstyrke. Gulvbransjens retningslinjer vedrørende fuktinnhold, temperaturer m.m. skal overholdes. Anhydritbaserte underlag skal forbehandles mekanisk og støvsuges godt iht. produsentens anvisninger, samt i overensstemmelse med gjeldende normer og

datablader. Det må ikke brukes en dispersjonsprimer direkte under limet.

Eventuell sparkling og oppretting av underlaget utføres med en egnet ARDEX-sparkel- eller avrettingsmasse og tilhørende priming. ARDEX AF 455 MS parkettlim må ikke påføres direkte på støpeasfalt.

BEARBEIDING

ARDEX AF 455 MS påføres jevnt i striper på underlaget ved hjelp av en pøsepistol med spesiell påføringsdyse (trekantdyse). Stripene bør derved påføres på tvers av leggeretningen med en avstand på 8 - 10 cm, avhengig av parkettmateriale og -lengde.

Ved bearbeiding i system med WAKOL TS 160 trinnlyddempingsmatte eller WAKOL TS 170 trinnlyddempingsplate, skal kun spaltene fylles ut.

Ved bruk av ARDEX vekseldyser påføres limriller langs med leggeretningen. ARDEX AF 455 MS parkettlim kan også påføres med parkett-tannsparkel. Klipp pølseposen opp, for deretter å presse limet ut.

Legg omgående parkettgulvet på plass og trykk godt. Sørg for tilstrekkelig fukting av treetts underside.

Verktøy skal rengjøres med renskluter, omgående etter bruk. Etter herding kan ARDEX AF 455 MS parkettlim kun fjernes mekanisk.

BEMERK

Unngå bearbeiding ved gulvtemperatur under +15 °C og romtemperatur under +18 °C. Luftfuktigheten (RF) bør være mellom 40 % og 65 %, maksimalt 75 %.

ARDEX AF 455 MS parkettlim skal tempereres i oppvarmede rom i god tid ved kalde værforhold.

Alle opolysninger gjelder for ca. 20 °C og en relativ luftfuktighet på 65 %.

ANBEFALT LIMSPREDER OG LIMMENGDE

I kombinasjon med WAKOL TS 160 eller WAKOL TS 170:
450 - 500 ml/m²

Påføring med pøsepistol og spesiell påføringsdyse: 600 - 800 ml/m²

ARDEX vekseldyser 200-11-3,5: 1000 – 1400 g/m²
(stor flerlagsparkett, stavparkett, massive planker).

ARDEX vekseldyser 200-18-3: 700 - 1100 g/m²
(småformat flerlagsparkett, høykantparkett).

TKB B3: 800 - 1000 g/m²
(mosaikk- og småformat ferdigparkett).

TKB B5: 700 - 900 g/m²
(storformat ferdigparkett, korkbelegninger på klosser).

TKB B11: 1000 - 1200 g/m²
(høykantlamell, stavparkett og småformat ferdigparkett og endetresgulv).

TKB B13: 1100 - 1300 g/m²
(storformat stav- og ferdigparkett, massivt breddegulv).

TKB B15: 1400 - 1500 g/m² (storformat flerlagsparkett, massive plankegulv).

Forbruksmengdene oppgjort ved bruk av Pajarito-limspreder på ARDEX sparkel- eller avrettingsmasse.

DEPONERING AV AVFALLSRESTER

Må ikke helles i kloakk, vann eller jord. Helt tomme skrapte plastspann kan resirkuleres. Spann med fuktige samt oppsamlede fuktige produktrester er spesialavfall. Spann med herdede limrester er byggavfall.

Tekniske data:

| | |
|----------------------------|---|
| Råstoffinnhold: | Silan-modifisert polymer |
| Materialforbruk: | Se anbefalt limspreder og limmengde |
| Temperatur: | Ikke under + 18 °C |
| Relativ luftfuktighet: | Ikke over 75 % |
| Avluftingstid: | Ingen |
| Monteringstid: | Ca. 40 min. |
| Herdetid: | 24 timer |
| Overflatebehandling: | Tidligst etter 24 timer. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet forlenger de angitte tider og kan resultere i at fuktighet sperres inne. De angitte tider gjelder ved en temperatur på +18 °C og en relativ luftfuktighet (RF) på 65 %. |
| Rengjøringsmiddel: | Før herding: Rensekluter |
| Velegnet til kontorstoler: | Ja, i henhold til EN 12529 |
| Velegnet til gulvvarme: | Ja |
| Rengjøring: | Velegnet til shamponering og sprøyteekstraksjon |
| Levering: | Folieposer á 7,31 kg |
| Lagring/oppbevaring: | Ikke følsom overfor frost. Holdbarhet ca. 1 år i uåpnet originalemballasje. |
| EMICODE: | EC1 PLUS R - meget miljøvennlig |
| GISCODE: | RS10 |