



ARDEX AF 720

Til liming av linoleum og tekstile gulvbelegg

- Meget miljøvennlig
- Luktfri etter uttørking
- Løsemiddelfri
- Lett påføring
- Velegnet til gulvvarme



ARDEX SYSTEMPRODUKT

Særlig god vedheft og optimale betingelser for en miljøvennlig og luktfri konstruksjon og renere luft i lokalet, oppnås ved bruk sammen med ARDEX sparkel- eller avrettingsmasser med betegnelsen EMICODE EC1. Uskadelig for mennesker og miljø etter uttørking.

BRUKSOMRÅDE

Innendørs. Gulv. Dispersjonslim til liming av:

- Linoleumsbelegg
- Tepper med bakside av tekstil, lateksskum eller lateks-behandlet bakside
- Vevde tekstilbelegg
- Nålefilt
- På sugende underlag.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være jevnt, vedvarende tørt, fast, bæredyktig, fri for vedheftsreducerende midler og uten sprekker og skal ha tilstrekkelig trykk- og avtrekksstyrke. Ved liming på betongunderlag skal gulvbransjens retningslinjer vedrørende fuktinnhold, temperaturer m.m. overholdes.

Eventuell sparkling og oppretting av underlaget utføres med en egnet ARDEX-sparkel- eller avrettingsmasse og tilhørende priming.

BEARBEIDING

Belegget skal være akklimatisert før leggingen starter, og være uten egenspenninger.

ARDEX AF 720 røres opp før bruk og påføres med en egnet limspreder i et jevnt lag på det korrekt klargjorte underlaget. Ved legging skal overlappende limlag unngås. Avluftingstiden avhenger av inneklimate, underlagets og materialets temperatur, underlagets sugsevne samt den benyttede limsprederen og kan være på 0-5 min.

Belegget legges i det godt klebrige limlaget (limet kan innenfor den tillatte monteringsstid virke utpreget tørt, men limstrengene skal fortsatt være klebrige) Belegget tromles og gnis godt fast med det samme. Etter ca. 20 minutter tromles belegget igjen.

PRAKTISKE TIPS

Ved å legge belegget i det våte limet (våtliming) sikres det at limet fordeles i et jevnt lag over hele beleggets bakside, slik at belegget kleber bedre til underlaget. Da oppnås en høyere styrke. Ved gjenstridige skjøter og over endene kan det være nødvendig å påføre belastning inntil limet har satt seg.

BEMERK

Skjøter i linoleumsbelegg kan tidligst sveises etter 24 timer.

Ved liming av diffusjonsåpne gulvbelegg kan belegget også legges direkte i det våte limet. Ved legging skal overlappende limlag unngås. Avluftingstiden avhenger av inneklimate, underlagets og materialets temperatur, underlagets sugsevne samt den benyttede limspreder og kan være på 0-5 min.

Belegget legges i løpet av monteringstiden. Limet skal fortsatt være klebrig/elastisk, som skal kontrolleres jevnlig. Ved liming av tekstile belegg med PUR- eller CTV bakside brukes ARDEX AF 145.

Monteringsanvisning fra beleggprodusenten samt gjeldende normer og gulvbransjens regler på området, skal alltid følges. I tvilstilfeller anbefales det først å utføre en prøveliming.

Eventuell snerk på limet (f.eks. pga. feil oppbevaring eller etter at produktet er tatt i bruk) skal fjernes, og skal ikke blandes sammen med resten av limet.

ANBEFALT LIMSPREDER OG LIMMENGDE

Det skal alltid benyttes en limspreder som sikrer at beleggets bakside dekkes tilstrekkelig med lim. Ved bruk av materiale, som er grovt strukturert, eller dersom underlaget har grove porer, kan det være nødvendig å benytte en større limspreder.

Til linoleum og tekstilbelegg med litt strukturert bakside:



TKB B 1
Forbruk: ca. 375 – 425g/m²

Til tekstilbelegg med sterkt strukturert bakside og kokos/sisal:



TKB B 2
Forbruk: ca. 450 – 500g/m²

Forbruket er bestemt ved bruk av Pajarito limspreder på ARDEX avrettingsmasse.

Produktet inneholder 1,2-benzisothiazol-3(2h)-on. Allergikere kan få ytterligere opplysninger ved henvendelse til ARDEX' tekniske avdeling.

DEPONERING AV AVFALLSRESTER

Må ikke helles i kloakk, vann eller jord. Helt tomme skrapte plastspann kan resirkuleres. Spann med fuktige samt oppsamlede fuktige produktrester, er spesielt avfall. Spann med herdede limrester er byggavfall.

Tekniske data:

Råstoffinnhold:	Spesielle kunststoffdispersjoner, naturlig harpiks
Materialforbruk:	Se anbefalt limspreder og limmengde
Bearbeidingsbetingelser:	Temperatur: ikke under 15 °C Relativ luftfuktighet: Ikke over 75%
Avluftingstid, sugende underlag:	0-5 minutter.
Monteringstid:	Ca. 15 min. ved en temperatur på 18 °C og en relativ luftfuktighet på 65%. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet forlenger de angitte tider og kan resultere i at fuktighet sperres inne.
Rengjøring:	Velegnet til sjamponering og ekstraksjonsrengjøring.
Velegnet til kontorstoler:	Ja iht. EN 12 529
Velegnet til gulvvarme:	Ja
Rengjøring (limrester):	Vått lim fjernes med vann, herdet lim med sprit. Inntørket lim på huden vaskes av med et håndrensemiddel.
Levering:	Spann á 14 kg netto
Lagring:	Kjølig, men frostfritt. Åpnet emballasje skal lukkes godt igjen. ARDEX AF 720 kan lagres i originalemballasjen ca. 1 år.
EMICODE:	EC 1 plus – meget miljøvennlig
GISCODE:	D 1 – løsemiddelfritt