ARDEX AF 900

Fikseringslim til SL-teppefliser

- Meget miljøvennlig
- Oppløsningsmiddelfri
- Hurtig uttørking
- Meget lavt forbruk

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedheft og optimale betingelser for en luktfri konstruksjon og renere luft i lokalet oppnås ved bruk sammen med ARDEX sparkelmasser med betegnelsen EMICODE EC1.

BRUKSOMRÅDE
Innendørs på gulv. Vannbasert fikseringslim til fiksering av teppefliser med bakside av:
- Bitumen eller filt
- PVC
- PUR

Til montering på sugende og ikke-sugende underlag innendørs.
Sammensetning: Tyntflytende dispersjon med additiver.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, permanent tørt, fast, bæredyktig, fri for riss, samt trekk- og trykkfast. Gulvbransjens retningslinjer vedrørende fuktinnhold, temperaturer m.m. skal overholdes. ARDEX AF 900 skal brukes ved temperaturer over +15 °C og RF mindre enn 75 %. Eventuell sparkling og oppretting av underlaget utføres med en egnet ARDEX primer og sparkelmasse.

SYSTEMLØSNINGER
Når ARDEX AF 900 brukes sammen med andre ARDEX-produkter med betegnelsen EMICODE EC1, oppnås optimale betingelser for en miljøvennlig og luktfri konstruksjon. Etter uttørking er ARDEX AF 900 uskadelig for mennesker og miljø.

BEARBEIDING
ARDEX AF 900 påføres jevnt over hele underlaget med en malerulle. Dammer av lim skal unngås. På eksisterende EDB-gulv, må det ikke komme fikseringslim imellom platene. Skjøter kan dekkes med tape før påføring av fikseringslimet.

Avluftingstiden avhenger av temperatur og luftfuktighet, materialenes og underlagets sugeevne, samt hvor mye fikseringslim som påføres. Under normale betingelser er avluftingstiden på sugende underlag ca. 30 min. og på ikke-sugende underlag ca. 60 min. Teppeflisene monteres når fikseringslimet er tørket glassklart opp. Flisene gnis godt fast i fikseringslimet.

BEMERK
Teppeflis-produsentens anvisninger, samt gjeldende normer og regler skal overholdes. I tvilstilfelle anbefales det å utføre et prøvefelt.

Demontering av teppefliser:
Teppefliser kan legges og tas opp igjen flere ganger. Avmonteringen startes ved kantene, hvor teppeflisene løsnes langsomt og trekkes fri av fikseringslimet.

ARDEX Skandinavia AS, filial Norge
Lindeberg Næringsvei 10b, 1067 Oslo
Tlf: +47 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no

GEV-EMICODE® EC1 very low emission

11/2019

Tekniske data:

Materialforbruk:	70 – 90 g/m²
Bearbeidingsbetingelser:	Temperatur: Ikke under 15 °C. Relativ luftfuktighet: Ikke over 75 %
Avlufting:	30 min. på sugende underlag. 60 min. på ikke-sugende underlag
Monteringstid:	Opp til 24 timer etter påføringen. Lave temperaturer og høy luft-fuktighet forlenger bearbeidingstiden og kan føre til at fuktighet sperres inne i belegningen. De angitte tider er ved +18 °C og 65 % RF.
Rengjøring:	Før herding, med vann
Velegnet til kontorstoler:	Ja, i henhold til EN 12529
Velegnet til gulvvarme:	Ja
Daglig rengjøring:	Velegnet til shamponering og sprøyteekstraksjon
EMICODE:	EC1- meget miljøvennlig
Emballasje:	Spann av 10 kg netto
Lagring:	12 måneder i uåpnet emballasje. Lagres kaldt og frostfritt.

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.