



ARDEX P 7

Hurtigtørkende primer og heftbro

- Hurtigtørkende primer og heftbro til gulv, vegg og tak
- Til ikke-sugende underlag
- Tørr på ca. 30-60 min. på ikke-sugende underlag, og 60-120 min. på trebaserte plateunderlag (ved +20 °C)
- Til innendørs bruk



BRUKSOMRÅDE

Bruksklar blanding til tette og glatte underlag som ARDEX P 40 MS, epoksy, keramiske fliser, terrazzo og støpeasfalt, eller trebaserte underlag som finér, spon- og OSB-plater.

Underlaget skal være permanent tørt, fast og fritt for støv og vedheftsreduserende midler. Rengjøring og eventuell sliping av underlaget utføres før ARDEX P 7 påføres. Lettere porøse underlag behandles med ARDEX P 40 MS og primes deretter med ARDEX P 7.

Kan brukes ved temperaturer >+15 °C i luft og underlag. Påføres med korthåret malerulle eller pensel i et ensartet jevnt lag som skal tørke opp til en rødaktig film før videre arbeider.

BEMERK

På sugende underlag samt asfaltlim skal det brukes ARDEX P 51 se datablad.

Tekniske data:

| | |
|----------------------|---|
| Materialforbruk: | Korthåret malerulle: 100 – 150 g/m ² avhengig av underlagets struktur |
| Tørketid (+20 °C): | Ca.30 - 60 min. på ikke-sugende underlag Ca. 60 - 120 min. på trebaserte plateunderlag |
| Råstoffinnhold: | Polyakrylatdispersjon med tilslag av kvartssand |
| EMICODE: | EC 1 PLUS |
| GISCODE: | D 1 = løsemiddelfri |
| Egnet til gulvvarme: | Ja |
| Emballasje: | Spann á 12 kg |
| Lagring: | Frostfritt over 5 °C. Kan lagres ca. 12 måneder i romtemperatur i låpnet emballasje. Tidligere åpnede dunker lukkes omhyggelig. Overskytende primer skal brukes i løpet av få dager. Oppbevares utilgjengelig for barn. |